

PLASTOD S.p.A.	Titolo	BENDA ADESIVA DA TAGLIARE IN TESSUTO ELASTICO CD ROSA, ADESIVO ACRILICO IPOALLERGENICO, CUSCINETTO ASSIALE BIANCO	Ed. 01 del 25/03/04	SCHEDA TECNICA		
<i>QUALITY ASSURANCE</i>	Sez.	PROGETTAZIONE E SVILUPPO	Rev. 1 del 06/04/06	61	122	7

Supporto

Composizione	tessuto elastico CD (65% cotone, 35% poliammide)	Riferimenti	Scheda tecnica Fornitore
Colore	rosa		
Peso (g/m²)	80-100		IST 26 Sez. 7.5
Carico di rottura MD (N/cm)	> 30		IST 23 Sez. 7.5

Adesivo

Composizione	polimero acrilico ipoallergenico	Scheda tecnica Fornitore
Peso (g/m²)	55-65	IST 26 Sez. 7.5

Spalmato

Peso (g/m²)	135-165	IST 26 Sez. 7.5
Adesività su acciaio per peeling a 180° (N/cm)	> 1,2	IST 21 Sez. 7.5
M.V.T.R. (g/m²/24h/37°C)	> 500	IST 27 Sez. 7.5
Resistente all'acqua	no	

Cuscinetto assorbente

Peso totale (g/m²)	100-160	IST 26 Sez. 7.5
Assorbimento (g/100 cm²)	9-16	IST 31 Sez. 7.5
Strato assorbente	non tessuto di viscosa e polipropilene/polietilene	Scheda tecnica Fornitore
Colore	bianco	
Strato antiaderente	PE in film microperforato	

Protettivo

Peso (g/m²)	carta monosiliconata 57-63	Scheda tecnica Fornitore IST 26 Sez. 7.5
Colore	bianco	
Tipologia	a lembi sovrapposti	

Dimensioni e tolleranze

Lunghezze supporto (cm)	10 ± 0,2	50 ± 1	100 ± 2	500 ± 10
Larghezze supporto (mm)	42 ± 2	62 ± 2	82 ± 3	
Larghezze supporto+protettivo (mm)	48 ± 2	68 ± 2	88 ± 2	
Larghezze cuscinetto (mm)	12 ± 1	20 ± 1,5	24 ± 1,5	38 ± 2

Legenda:

N = Newton = 0,1Kg

CD = cross direction = trasversalmente

MD = machine direction = longitudinalmente

M.V.T.R.= Moisture Vapour Transmission Rate = permeabilità al vapore

CONTROLLO DEL DOCUMENTO		
REDATTO DA: <i>FRANCESCA MASSARIA</i>	FIRMA:	DATA: 06/04/06
VERIFICATO DA: <i>GIULIANO MICHELINI</i>	FIRMA:	DATA: 06/04/06
APPROVATO DA: <i>FRANCESCA MASSARIA</i>	FIRMA:	DATA: 06/04/06